

## Инструкция по нанесению лакокрасочных материалов для декора Siana в аэрозольной упаковке.

**ТУ 2388-026-49248846-2015**

<b>Область применения</b>	Инструкция распространяется на лакокрасочные материалы для декора Siana в аэрозольной упаковке: Siana High Quality и Siana Provence, предназначенную для декоративной окраски металлических, деревянных, стеклянных, гипсовых, керамических и полиуретановых и других поверхностей.
<b>Подготовка поверхности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. Слегка матировать лакированные, гладкие поверхности (например: наждачной бумагой).</li> <li>· После очистки поверхность обезжиривают растворителем (о-ксилол, Р-646, Р-647). Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. Места, не подлежащие окраске, закрыть во избежание попадания следов аэрозоля.</li> <li>· Если окрашиваемая поверхность была ранее покрыта краской, опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке.</li> </ul>
<b>Подготовка аэрозольного баллона к нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· В зимнее время года перед использованием баллон рекомендуется выдержать 1-2 часа при комнатной температуре.</li> <li>· Перед покраской баллон энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.</li> </ul>
<b>Процесс окрашивания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Окрашивание производить в хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже +5°C и влажности не выше 80%.</li> <li>· Не наносить эмаль на горячие поверхности!</li> <li>· Перед окрашиванием всей поверхности, рекомендуется провести пробную покраску на незаметном участке или на другом ненужном материале.</li> <li>· При покраске баллон должен равномерно перемещаться и находиться на одинаковом расстоянии 10-15 см от поверхности (кроме Siana HQ жемчужные цвета – 25-30 см), для обеспечения равномерного нанесения. В процессе окрашивания рекомендуется периодически встряхивать баллон.</li> <li>· Окрашивание производить в 1-2 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями 10-20 минут, в зависимости от температуры окружающего воздуха.</li> <li>· Время высыхания «на отлип» составляет 1-2 часа</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· при температуре +20°C. Полная полимеризация эмали при температуре +20°C – 24 часа.</li> <li>· По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.</li> <li>· Расход одного баллона составляет 1-2 м<sup>2</sup>, в зависимости от цвета и типа окрашиваемой поверхности.</li> </ul>
<b>Контроль качества</b>	Контроль качества осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.
<b>Требования безопасности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Эмаль является горючим материалом, что обусловлено свойствами входящих в её состав компонентов.</li> <li>· Токсичность и пожароопасность обусловлена наличием в их составе ароматических растворителей. Растворители по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности.</li> <li>· При нанесении аэрозольных красок необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Люди, занятые нанесением краски, должны пользоваться резиновыми перчатками, газопылезащитными респираторами.</li> <li>· Запрещается производить нанесение аэрозольных красок в закрытых непроветриваемых помещениях без средств индивидуальной защиты.</li> <li>· При работе с эмалью следует соблюдать следующие меры предосторожности:  Огнеопасно! Содержимое под давлением.  Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов  Не курить во время использования!  Не вскрывать и не сжигать после использования!  Не вдыхать пары, испарения, брызги!  Избегать попадания внутрь, на открытую кожу, глаза!  Использовать в хорошо проветриваемом месте.  Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.  Избегать воздействия статического электричества.  После использования выбросить в специальный контейнер.</li> </ul>
<b>Условия хранения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Эмаль для декора Siana в аэрозольной упаковке следует хранить в недоступном для детей месте, в хорошо проветриваемом помещении.</li> <li>· Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С.</li> </ul>