



Наименование:	Декоративная штукатурка фактурная TS 05
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для получения декоративного покрытия с глубоким рельефом на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей. Используется для внутренней и наружной отделки помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует декоративное рельефное покрытие глубиной до 5 мм, скрывающее крупные дефекты стен. Образует «дышащее» покрытие.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогу цветов «Штукатурка фактурная TS 05», в пастельные тона по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Возможно окрашивание сверху декоративными составами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Адгезионной» mini или «Адгезионной» ТМ "VGT". Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Способ нанесения:	Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). При ручном нанесении используется металлический шпатель или кельма, пластиковая тёрка. Сразу после нанесения материала на поверхность идёт стадия придания рельефа. В зависимости от используемого инструмента (валик, шпатель, трафарет и др.) можно получить различный рисунок (открытое время работы около 15 минут). При работе резиновым валиком его необходимо смачивать водой. Важно учесть, что нанесение фактурной штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Возможен механизированный способ нанесения.
Расход:	1,5–2 кг/м ² .
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморная крошка, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,74 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 80%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7