



<b>Наименование:</b>	Краска интерьерная акриловая для стен «Белоснежная» ВД-АК-2180
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, в том числе для окраски различных типов обоев во всех типах зданий и сооружений (А-В).
<b>Свойства и особенности:</b>	Краска представляет собой белую, вязкую, однородную массу. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска обладает светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Устойчива к незначительным механическим воздействиям и воздействию водного конденсата. Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
<b>Белизна:</b>	Не менее 85%
<b>Блеск покрытия по ФБ-5, %:</b>	3%.
<b>Класс истирания (DIN EN13300):</b>	4 класс истирания.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
<b>Способ нанесения:</b>	Наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
<b>Расход:</b>	Ориентировочный расход краски 180-200 г/м <sup>2</sup> на один слой при нанесении на гладкое основание. Практический расход зависит от способа нанесения и шероховатости поверхности.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, мраморный наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
<b>Плотность:</b>	1,64 г/см <sup>3</sup> .

<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 55%.
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1-5