



Наименование:	Декоративная штукатурка фактурная с волокнами целлюлозы «Барельеф»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Декоративное покрытие с целлюлозным наполнителем предназначено для создания множества различных фактур поверхности: от гладких до “рваных” или глубоких рельефных рисунков/барельефов (толщиной до 10 мм). Благодаря пластичной основе и наличию в составе натуральных волокон целлюлозы, материал легко наносится, скрывая мелкие дефекты поверхности, а также маскирует трещины при незначительной усадке дома. Используется для внутренней отделки офисов, гостиниц, кафе и жилых помещений по минеральным и деревянным поверхностям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Подходит для создания эффекта «Мазанка», а также для интерьеров в стиле Прованс.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую, однородную, волокнистую массу. После высыхания образует «дышащее» декоративное рельефное покрытие глубиной до 10 мм, которое обладает высокой прочностью и стойкостью к мытью.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам NCS, RAL, Spirit, Nova и т.п. или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT" в пастельные тона. Возможно окрашивание сверху декоративными составами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Адгезионной» ТМ "VGT". Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Способ нанесения:	Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить гибким металлическим шпателем или кельмой. Сразу после нанесения идёт стадия придания рельефа (открытое время работы зависит от толщины слоя и составляет около 30 минут). Важно учесть, что нанесение штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Расход:	Расход зависит от толщины слоя и составляет 1,5-2 кг/м ² .
Время высыхания:	Время полного высыхания при толщине слоя 2-5 мм - 48 часов; 6-10 мм - 72 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких

	температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением лиственной целлюлозы, микрорамор, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,58 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 70%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7