



# Pinotex Lacker Sauna

Полуматовый 20

НОВИНКА



## Термостойкий лак для бани и сауны

- Термостойкость покрытия до 120°С
- Высокоэластичное покрытие, не растрескивается
- На водной основе, не выделяет вредных веществ под воздействием высоких температур
- Защищает поверхность от влаги, пара и грязи
- Экономичный расход до 18 м<sup>2</sup>/л
- Быстро высыхает

### Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс.)	28,7 %
Плотность	1,02 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 18 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
	40 дополнительных оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

### Описание

Полуматовый лак на водной основе для деревянных стен и потолков, подверженных постоянному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Выдерживает до 120°С, не выделяет вредных веществ при нагревании. Не желтеет, сохраняет естественный цвет древесины. Pinotex Lacker Sauna образует прозрачное эластичное покрытие, защищает деревянные поверхности от влаги, пара и грязи. Не растрескивается при перепадах температур и влажности. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Быстро высыхает, лакировку можно завершить за один день. Обладает экономичным расходом.

### Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной и повышенной влажностью. Для лакирования стен, потолков, дверей и других деревянных поверхностей душевых, бань, саун, ванных комнат, включая парилку и раздевалку. Не подходит для лакирования полок бани и сауны, а также лавок и табуреток в сауне.

### Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности. Наносите в 2 слоя по направлению волокон древесины при температуре воздуха и поверхности от +5°до +30°С и относительной влажности воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %.

При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.

### Разбавление

Не требуется.