

Описание

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе с эффектом «мокрого камня». Предохраняет от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей среды.

Защищает минеральные поверхности от появления плесени, мха и высолов. Быстро сохнет, образует прочное покрытие и увеличивает срок службы камня и морозостойкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для покрытия кирпича, искусственного и натурального камня, бетона, черепицы, известняка, внутри и снаружи помещений.

Не использовать для горизонтальных поверхностей, подвергающихся истиранию (пешеходные дорожки, мостовые, игровые площадки и т.п.).

Технические характеристики

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип в течение 1 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток.

РАСХОД: 125-200 г/м²

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. При работе использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза и на кожу – смыть большим количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. После окончания работ проветрить помещение. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: не замораживать! Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

СОСТАВ: водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца

ТУ 20.30.11-018-58873520-2019

Способ применения

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, остатков старого покрытия. При наличии поражений плесенью и грибок необходимо обработать удалителем плесени PROSEPT FUNGI CLEAN.

Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C

Перед применением лак перемешать. Нанести с помощью кисти или валика равномерно без наплывов и подтеков. Для достижения эффекта «мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно 1 слоя лака. При обработке пористых поверхностей нанести 2 слоя лака. Интервал между слоями должен быть не менее 3-х часов.

Обработанную поверхность следует защитить от попадания воды до полного высыхания.

Разбавление лака не требуется.