



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

ООО «Балтиколор», ООО «РЕЗИНОВЫЕ КРАСКИ»
Химки, Вашутинское ш., 17Б т. +7(495) 225-45-94
www.superdecor.ru E-mail: torg.expert@yandex.ru

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ВД-АК-103

Готовая к употреблению высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА:

- водоразбавляемая, колеруемая пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY), матовая краска на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии
- обладает хорошей адгезией и эластичностью
- повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость, перепады температур и т.д.); можно наносить в сырых помещениях
- после отверждения сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 60°C.
- водонепроницаема, но позволяет поверхности "дышать"
- высокая атмосферостойкость
- легко наносится, быстро сохнет
- не содержит токсичных и горючих растворителей!
- щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- безвредна, без запаха!



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ:

20 стандартных цветов + БЕЛЫЙ + БАЗА С



ФИСТАШКА



ОНДУЛИН



ЛЕСНАЯ СКАЗКА



ИЗУМРУД



МОРСКАЯ ВОЛНА



АРАБИКА



КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА



КИРПИЧ



ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



СПЕЛАЯ ДЫНЯ



ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО



АЛЫЕ ПАРУСА



ДИКАЯ ВИШНЯ



ГРАНАТ



НЕБЕСНЫЙ



БАЛТИКА



НОРВЕЖСКИЙ ДОМ



ОРГТЕХНИКА



КАРИБСКАЯ НОЧЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для наружных и внутренних работ:
 - ✓ фасады, интерьеры, помещения с постоянной повышенной влажностью
 - ✓ бассейны
 - ✓ крыши, цоколи
 - ✓ заборы, ограды, столбы
- для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, оклеенных обоями, гипсокартонных, древесностружечных, древесноволокнистых поверхностей, дереву, черепице, асфальту, асбоцементу, черного, цветного металла, оцинкованной стали, пенопласту, пенополиуретану и др.
- для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных согласно нижеуказанной инструкции
- не применять для окраски дверей, мебели, полов

КОЛЕРОВКА:



Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ разных цветов друг с другом. Для помощи в определении цвета при смешении можно воспользоваться альбомом «КОЛЕРУЕМ САМИ» SUPER DECOR

Для колеровки можно использовать РЕЗИНОВАЯ КРАСКА БАЗА А или БАЗА С

Краска колеруется любыми колерными пастами, подходящими для акриловых красок

Краска колеруется во всех колеровочных системах для красок на водной основе на колеровочном оборудовании.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- неокрашенную поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ
- при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить
- твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) ошлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить
- Поверхность из черного металла должна быть зачищена от ржавчины, покрыта грунтом ГФ-021 или аналогом и после полного высыхания наносить первый слой резиновой краски.

НАНЕСЕНИЕ:

- перед применением краску тщательно перемешать
- разбавление не рекомендуется
- наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °С для деревянных поверхностей и +10 °С для металлических и бетонных поверхностей. Краска наносится на сухую поверхность
- если вы используете валик по неровной поверхности, то рекомендуется использовать длинношерстные валики
- если поверхность ровная, то рекомендуется использовать велюровый валик
- для распыления используется компрессорный краскопульт с верхним расположением бачка 5-6 атм. с соплом 2-2,5 мм
- не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего

- инструмент промыть водой сразу после окончания работы

ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА:

- перед влажной обработкой дать краске набрать окончательную твердость в течение 30 дней
- мыть мыльными растворами.
- можно обрабатывать антисептиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ориентировочный расход краски при нанесении в 2 слоя:

№ п/п	Материал окрашиваемой поверхности	Грунтовка	Расход г/м2
1.	оцинкованная сталь (прямой лист, не гофра),	не требуется	от 250
	черная сталь (прямой лист, не гофра)	алкидный грунт ГФ-021	от 250
	шлифованная древесина, евровагонка	требуется	от 250
2.	оцинкованная (гофра, профнастил),	не требуется	от 300
	черная сталь (гофра, профнастил)	алкидный грунт ГФ-021	от 300
	дерево, фанера, ДВП, ДСП	требуется	от 350
3.	штукатурка, бетон, кирпичная кладка,	требуется	от 350
	пенобетон, плохо строганная древесина	требуется	от 400
4.	волнистый шифер, цементная "шуба",	требуется	от 450
	цилиндровка, бревно, неровные поверхности	требуется	от 450

Разбавитель	не рекомендуется, при необходимости – вода не более 5% или акриловый грунт. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ!!!
Время высыхания	"на отлип" 30 - 60 минут, до твердого состояния 1,5 - 3 часа (в зависимости от температуры и влажности).
Сухой остаток	не менее 45%
Плотность	~ 1,1 кг = 1 л
Блеск	матовый.
Чистка инструмента	водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь высыхания
Стойкость к мытью	хорошая
Атмосферостойкость	отличная даже в промышленной среде
Хранение	защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.
Токсичность	экологически безвредна, без запаха
Стандарты	ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТЫ

ФАСОВКА:

Краска всех цветов фасуется в тару:

- ✓ 1 кг
- ✓ 3 кг
- ✓ 6 кг
- ✓ 12 кг
- ✓ 40 кг

ГАРАНТИИ:

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем.
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.