



Наименование:	Эмаль универсальная матовая ВД-АК-1179
Состав:	
Описание товара:	Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а также для окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе, для окраски помещений в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
	Выпускается в двух базах:
	<ul style="list-style-type: none"> • База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона; • База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!
	Преимущества:
	<ul style="list-style-type: none"> • допускается окраска цокольных этажей, крыш с минеральным покрытием и металлических (в т.ч. оцинкованных); • может применяться как высококачественная фасадная или интерьерная краска; • обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью; • допускается влажная уборка с использованием СМС; • светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации); • образует гладкую матовую поверхность; • образует «дышащее» покрытие; • широкая цветовая гамма; • устойчива к истиранию.
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	Не более 19.
Класс истирания (DIN EN13300):	Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)
Колеровка:	Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами нашей фирмы.
Потеря толщины плёнки при влажном истирании, мкм:	<5
Свойства и особенности:	Эмаль представляет собой вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. После высыхания образует гладкую, матовую, устойчивую к мытью СМС поверхность. Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью. Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Может применяться как высококачественная фасадная и интерьерная краска по минеральным, деревянным и загрунтованным металлическим поверхностям, в том числе, для

	окрашивания обоев. Допускается окраска цокольных этажей, крыш с минеральным покрытием и металлических.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Рекомендуется предварительное грунтование минеральных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, металлических – грунтовкой по металлу ВД-АК-0301 нашей фирмы.
Расход:	100 г/м ² при одинарном нанесении
Способ нанесения:	Наносится кистью, краскораспылителем или валиком в два слоя.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Плотность:	1.1-1.3 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25° С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3